Malerit ELF

Tehnički podaci

Specifična upotreba	Sredstvo za premazivanje na bazi vode
Gustoća	1,45 g/cm^3
Klasa otiranja na mokro	Klasa 3, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778
Omjer kontrasta	Klasa 2 (prema DIN EN 13300)
Potrošnja	140 ml/m^2
Stupanj sjaja	mutno mat (prema DIN EN 13300)

Sastav

Kod proizvoda/GIS kod	M-DF01
Deklaracija sastava	Disperzivna boja na bazi vode, bez otapala i štetnih tvari
Sredstvo za konzerviranje	ne sadrži
Sadržaj HOS prema RL 2004/42/EG	<0,1% < 1 g/l
HOS sadržaj LEED (manje vode)	< 1 g/l
Otapalo i plastifikatori prema VdL- RL 01	da
Razrjeđivanje vodom prema 2004/42/EG (dekorativna boja)	da
Olovo, kadmij, krom VI* *(* nema formulacije komponenta)*	ne sadrži

Zaštita okoliša

Environmental Product Declaration (EPD) dostupan	da
TüV/WKI	da

Građevinski certifikati

Prikladnost za DGNB kriterij ENV 1.2 (2012) “Rizici za regionalni okoliš”

Br.	Mjesto primjene	Vrsta proizvoda	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Tekući premazi za uglavnom mineralne podloge kao što su beton, zidovi, mort, žbuka, tapete, gips kartonske ploče. Nije pogodan za podne površine prometne puteve, kao što su podzemne garaže, pri-lazi, itd.	dekorativne boje i špahtl mase, protuprašni premazi, podni premazi bez posebnih zahtjeva za trajnost, betonski zaštitni premazi	da	da	da	da
27	Tvornički premazane komponente kao što su fasadni elementi, vrata, radijatori i dr. Vruće pocinčavni elementi ne smatraju se premazima za potrebe ovog kriterija.	Grundiranje i završni slojevi (npr. boje, lakovi)	da	da	da	da

Prikladnost za uporabu prema LEED	Kategorija (IEQ4.2 - 2009)	ravni završni sloj
	HOS granična vrijednost	50 g/l
	Granica ispunjena	da
	Kategorija (IEQ4.2 - 2009)	ravni završni sloj sa kolorantom dodanim na mjestu prodaje
	HOS granična vrijednost	100 g/l
	Granica ispunjena	da
Sadržaj koji se može reciklirati	ne sadrži	
Adresa	Deutsche Amphibolin-Werke Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt, Njemačka	

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. Međutim, s obzirom na različite zahtjeve certificiranja zgrada, kupac/korisnik nije oslobođen svoje obveze da da vlastitu procjenu o prikladnosti za predviđeni sustav certificiranja i njegove odgovarajuće zahtjeve. Ovaj tehnički list vrijedi samo u svojoj najnovijoj verziji i zajedno s važećim Tehničkim informacijama i Sigurnosno-tehničkim listom. Aktualna verzija dokumenta dostupna je na našoj web stranici ili na zahtjev.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de