

Histolith® Kalkspachtel brillant

Plemenita mineralna špahtl masa na bazi vapna, za unutarnju uporabu



Opis proizvoda

Primjena	Univerzalno primjenjiva špahtl masa na bazi vapna, za unutarnje zidove, namijenjena za renoviranje objekata u području zaštite spomenika kulture. Također, posebno pogodna za ekološku gradnju, zbog svojih strukturno-fizikalnih i bioloških svojstava.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ plemenito mutno mat vapnena površina ■ visoko paropropusna, sd-vrijednost = 0,01 m pri 1 mm debljine sloja ■ upojna, osigurava ugodnu klimu u prostoru ■ visoko alkalna, pH=13 (dobro promiješani proizvod) ■ reakcija na požar: klasa A2-s1,d0 prema DIN EN 13501-1 ■ sprječava rast gljivica/alg/plesni zbog svoje alkalnost ■ bez konzervansa ■ bez otapala ■ pogodna za alergične osobe ■ jednostavno se i lako nanosi i obrađuje ■ može se strukturirati 										
Osnova materijala	Mineralno vezivo sa visokokvalitetnim, brižljivo odabranim, mineralnim punilima.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	20 kg vreća										
Nijanse	Bijela. Može se samostalno nijansirati sa Histolith-Volltonfarben SI, kao i tonerima za nijansiranje postojećim na vapno i suhim pigmentima. Prije nanošenja, potrebno je provjeriti podnošljivost pigmenata sa proizvodom.										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva je ca. 9 mjeseci, 9 mjeseci niski sadržaj kroma.										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	-	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	-	-	-							

Primjena

Prikladne podloge	Pogodna kao glatka masa za gletanje na mineralnim žbukama, kao i za Histolith® Trass-Sanierputz. Osim toga, pogodan je i beton, kameni zidovi, porobeton, gips ploče (gips kartonske ploče), žbuke na bazi umjetne smole, nosivi stari premazi.
-------------------	---



Priprema podloge	<p>Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe, nosive. Donje žbuke moraju biti dobro povezane i hrapave. Podlogu je potrebno dobro očistiti.</p> <p>Žbuke koje se osipaju po površini grundirati sa Histolith Silikat-Fixativ.</p> <p>Gips žbuke i gipsane ploče (gips-kartonske ploče) kao i nosive stare premaze premazati sa Histolith Strukturgrund.</p>
Priprema materijala	<p>Histolith® Kalkspachtel brillant zamiješati miješalicom dok se ne dobije konzistencija koja je prikladna za obradu i u kojoj nema grudica.</p> <p>Potrebna voda: ca. 8,5-9,0 l po vreći</p> <p>Vrijeme obrade: ca. 120 minuta</p>
Način primjene	<p>Nanijeti materijal ravnomjerno i bez preklapanja i zatim zagladiti površinu, izbjegavajući izbočine. Nakon stvrdnjavanja površine, navlažiti površinu i potom nanijeti drugi tanki sloj. Nakon kraćeg čekanja, površinu zagladiti venecijaner gleterom. Alternativno, filcati na mokro ili ostaviti da se osuši i obrusiti površinu.</p> <p>Ugradnja armirne mrežice: nanijeti materijal nazubljenom lopaticom (6x6 mm). Umetnuti Capatect IDS Armierungsgewebe sa 10 cm preklapanja i čvrsto pritisnuti, te još u mokrom stanju, nanijeti materijal, tako da se osigura potpuno prekrivanje mrežice. Nakon stvrdnjavanja površine, navlažiti površinu i nanijeti drugi tanki sloj. Nakon kraćeg čekanja, površinu zagladiti venecijaner gleterom ili filcati na mokro ili ostaviti da se osuši i obrusiti površinu.</p> <p>Debljina sloja: 0,5-10 mm</p>
Sistem nanošenja na površinu	<p>Histolith Kalkspachtel brillant se može premazivati sa Histolith bojama na bazi vapna i Histolith bojama na bazi silikata. Prije toga je preporučljivo površinu grundirati sa Histolith Silikat-Fixativ, razrijeđen 2:1 u vodi.</p>
Potrošnja	<p>Ca. 1,2 kg/m² za 1 mm debljine sloja.</p> <p>Točne vrijednosti utvrditi izradom probnog sloja na objektu.</p>
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	<p>Donja temperaturna granica kod obrade:</p> <p>Temperatura okolnog zraka i podloge mora pri obradi iznositi $\geq + 5$ °C.</p>
Vrijeme sušenja	<p>Prije nanošenja daljnjeg premaza potrebno je uzeti u obzir vrijeme sušenja od 3 dana.</p>
Čišćenje alata	<p>Odmah nakon uporabe vodom.</p>
Zabilješka	<p>Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine izložene djelovanju vode.</p> <p>Zbog korištenja prirodnih punila moguće su manja odstupanja u nijansi. Iz tog razloga, potrebno je koristiti na spojenim površinama materijal iz iste proizvodne šarže, ukoliko nema naknadnog premazivanja završnim premazom.</p> <p>Na slabo upojnim podlogama mogu nastati fini mjehurići zraka, koji se mogu ukloniti nakon kraćeg vremena ponovnim zaglađivanjem.</p>

Upute

Obratiti pažnju	<p>Samo sa profesionalnu primjenu!</p> <p>Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.</p>
Odlaganje	<p>Samo potpuno ispražnjene vreće (bez ostataka) reciklirati. Stvrdnuti materijal odložiti kao miješani građevinski otpad.</p>
GIS kod	<p>ZP1</p>
Detaljniji podaci	<p>Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.</p>
Tehnička podrška	<p>U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.</p> <p>Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.</p>
Služba za korisnike	<p>Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr</p>

Tehničke informacije br. 1055 · Stanje: Studeni 2016

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
 Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88