Capadecor Calcino-Imprägnierpaste

Mineralna pasta za impregnaciju Calcino-Decor, kao zaštita od tekućih nečistoća

InnenDämmSystem kompatibel

Opis proizvoda

Primjena	Mineralna pasta za impregnaciju Calcino-Decor, kao zaštita od tekućih nečistoća. Budući da se proces karbonatizacije (stvrdnjavanja vapnenih proizvoda apsorpcijom CO_2 iz zraka) odvija kroz dulje vremensko razdoblje, a u to vrijeme još nisu u cijelosti koagulirani pigmenti boje nijansiranog Calcino Decora, preporučamo impregnaciju pastom Calcino-Imprägnierpaste. Preporučamo impregnacijsku pastu u tankom sloju nanijeti špahtlom s dvostrukim listom i zatim je razvući uz sabijanje (prednji brid treba prethodno izbrusiti na mokro brusnim papirom granulacije 400).
Svojstva materijala	■ nemasan, bezbojan i bez mirisa ■ proizveden na čisto mineralnoj bazi ■ izrazito difuzivan i upojan ■ ne sadrži otapala
Pakiranje/Veličina pakiranja	0,750 kg plastična doza
Nijanse	Bezbojan
Skladištenje	Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti smrzavanja, po mogućnosti na temperaturi ne nižoj od 5 °C. Načete spremnike držati nepropusnim za zrak i čvrsto zatvorenim, kako bi se spriječila pojava grudica i sušenje.

Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.
Način primjene	Da se ne bi ometala karbonatizacija vapna, površine se trebaju 3-6 dana stvrdnjavati i ne smije ih se impregnirati. Preuranjena impregnacija može dovesti do promjene boje. Impregnacijsku pastu Calcino Imprägnierpaste treba tanko i ravnomjerno nanositi neabrazivnim venecijaner gleterom ili još bolje mekanom tkaninom koja ne ostavlja dlačice. Pritom se ne smije prekoračiti vrijednost potrošnje od 30-40 g/m². Nakon kratkog odzračivanja potrebno je suvišan materijal odstraniti mekom krpom te brisanje ponoviti nakon sušenja. Prevelika količina nanešene impregnacijske paste rezultirat će pojavom lake bijele koprene, što ne predstavlja temelj za reklamaciju, a može se smanjiti ponovljenim brisanjem površina.
Potrošnja	30–40 g/m²
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	**Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:** +10 °C za podlogu i zrak.
Alat	Impregnacijsku pastu Calcino-Imprägnierpaste treba tanko i ravnomjerno nanositi neabrazivnim venecijaner gleterom ili još bolje mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

CAPAROL

Čišćenje alata	Vodom odmah nakon uporabe. Pri obradi je nužno koristiti čisti alat.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Čišćenje i održavanje	Calcino-Imprägnierpaste ne pruža zaštitu pri izravnom djelovanju prskanja vode (stvaranje vapnenastih mrlja) ili onečišćenja tvarima koje sadrže masnoće, kiseline, katran i kofein odnosno tein, i tvarima koje izazivaju promjenu boje. Lakša onečišćenja površine može se ukloniti toplom vodom, eventualno s dodatkom neutralnog kućanskog deterdženta. Pozor: ne koristiti sredstva za čišćenja koja rastvaraju vapno!
Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
Deklaracija sadržaja	Kvarcno brašno, glicerin, voda
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88