

# Capadur DecorLasur

Premaz za savršena rješenja



## Opis proizvoda

### Primjena

Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata dimenzionalno stabilnih (poput prozora i vrata), elemenata ograničeno stabilnih dimenzija (poput drvenih konstrukcija na pero i utor, grilja, vrata, drvenih greda, itd.) i dimenzionalno nestabilnih drvenih elemenata (poput dasaka, ograde, šindra, balkonske ograde, oplata, pergole, itd.). Prikladno za primjenu unutra i vani.

Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, poput masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute BFS br. 18 st. 2.2.3.

Capadur DecorLasur se za vanjsku primjenu može koristiti sa sredstvom Caparol-Fungizid. Na taj način je površina premaza privremeno zaštićena od napada gljivica i algi. Caparol-Fungizid djeluje kao zaštitno sredstvo koje odgađa napad mikroorganizama.

Ovisno o biološkoj opterećenosti, na jako ugroženim drvenim materijalima kao što su šper ploče (npr. ploče od alepskog bora, OSB) se može ponovni napad plijesni pojaviti čak i prije garantnog roka.

Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid se ne smije primjenjivati kod unutarnjih površina.

### Svojstva materijala

- Ne sljepljuje se s drugim premazima
- Vrlo visoka stabilnost boje
- Prikladno za dječje igračke
- Vodorazrjeđiv
- Ekološki prihvatljiv
- Visoko elastičan
- Visoko paropropusan

### Osnova materijala

Poliuretansko akrilna disperzija.

### Pakiranje/Veličina pakiranja

#### Standardna roba:

750 ml, 2,5 l, 5 l  
(Za dostupnost robe u pojedinom pakiranju, provjerite cjenik)

#### ColorExpress:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

### Nijanse

Farblos, Weiß, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander



Ostale nijanse moguće tonirati u ColorExpress sustavu. Bazni materijal je nijansa "Farblos" (transparentan).

**Napomena:**

Određeni tonovi se mogu koristiti za vanjsku primjenu u ograničenoj mjeri. Informacije o tonovima su dostupne na ColorExpress sustavu. Capadur DecorLasur farblos kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod lazure u boji ili kao završni premaz na lazuri tamnije nijanse, jer se u suprotnom ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Na vanjskim površinama izloženim atmosferilijama ne preporučamo korištenje transparentne lazure.

Stupanj sjaja

Svilenkasto sjajni  
Razina sjaja može varirati ovisno o površini drva.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu u čvrsto zatvorenom spremniku.

Tehnički podaci

■ Gustoća: cca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
■ Udio čvrste tvari: cca. 35 %

Pogodno prema  
Tehničkoj informaciji br. 606  
Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	+	+	+
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

## Primjena

Prikladne podloge

Drvo dimenzionalno stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima. Kod bijelo tonirane lazure može pod nepovoljnim uvjetima doći do pojave žutih obojenja zbog sadržaja raznih sastojaka u drvetu.

Priprema podloge

**Novo drvene površine:**

Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati 1x Capacryl Holzschutz-Grund.

**Stare drvene površine:**

Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati sa 1x Capacryl Holzschutz-Grund.

**Premazane drvene površine:**

Nosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti prikladnost sa Capadur DecorLasur.

**Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi (preventivna zaštita):**

Naslage algi i gljivica oprati. Površine tretirati sa Capatox-om. Podlogu pripremiti kako je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 Vol.-% proizvoda Caparol-Fungizid i temeljito promiješati. Proučite Tehničku informaciju za Caparol-Fungizid.

Način primjene

Capadur DecorLasur promiješati prije uporabe. Capadur DecorLasur se može nanositi kistom/četkom, valjkom, špricanjem. Prilikom nanošenja špricanjem proizvod razrijediti vodom. Pomiješani proizvodi Capadur DecorLasur i Caparol-Fungizid se ne smiju nanositi špricanjem.

**Upute za nanošenje špricanjem:**

	Mlaznica	Radni pritisak/ Tlak špricanja	Tlak raspršivača	Razrjeđenje
Airless	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar		
Airmix/Aircoat	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar	1 - 2,5 bar	max. 5 %
Niski tlak	1,3 -1,8 mm (3-4)	0,5 - 1,0 bar		10 - 25 %
Visoki tlak	1,5 mm	2 - 4 bar		10 - 25 %

## Sistem nanošenja na površinu

Podloga	Primjena	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija	vani <sup>1)</sup>	Capacryl Holzschutz-Grund	2x Capadur DecorLasur	Capadur DecorLasur
Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija	unutra	Capadur DecorLasur	U pravilu nije potrebno	Capadur DecorLasur

<sup>1)</sup> Za optimalnu UV-zaštitu mora se premazivati najmanje 3x u toniranoj nijansi..

Potrošnja

**Nanošenje kistom/četkom na glatkim drvenim površinama:**

Cca. 80 - 100 ml/m<sup>2</sup>

**Nanošenje kistom/četkom na drvenim površinama hrapavim od piljenja:**

Cca. 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

■ Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: min. 5 °C (povoljan temperaturni raspon: 10 do 25 °C)

■ Relativna vlažnost zraka: ≤ 80 %

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka.	Otporno na prašinu	Suho na dodir	Može se premazivati
Nakon sati	0,3 - 0,5	2 - 3	6 - 8

Čišćenje alata

Alat nakon uporabe očistiti vodom i sredstvom za čišćenje npr. Gescha MultiStar. Preporuča se korištenje nitrilnih rukavica.

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Tekućí ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao komunalni otpad.

HOS

Ovog proizvoda (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maks. 30g/l.

GIS kod

BSW20

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, Poliuretan- / Poliakrilatna smola, polisiloksan, silikati, anorganski pigmenti, voda, glikol, alkoholni ester, aditivi, konzervansi

Tehnička podrška

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15  
tel: 01/3373-731  
fax: 01/3373-733  
mail: info@caparol.hr  
Više informacija: www.caparol.hr

## Tehničke informacije br. 187 · Stanje: prosinca 2023

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de  
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88