DisboXID 926 PHS 2K-EP-Versiegelung

Pigmentirani elastični dvokomponentni epoksidni završni premaz za sustav Disboxid Parkhaus-Systeme OS 10 i OS 11 b.

Opis proizvoda

Primjena	Završni premaz u sustavu Disboxid Parkhaus-Systeme OS 10 i OS 11 b.
Svojstva materijala	■ otporan na vremenske uvjete ■ trajan i izdržljiv ■ za premoštavanje pukotina ■ postojan na zamrzavanje/odleđivanje u slanom okruženju ■ ispunjava zahtjeve DIN EN 1504-2 i DIN 18026: Površinska zaštita betonskih sustava
Osnova materijala	Elastificirana dvokomponentna epoksidna smola, “total solid” prema Deutscher Bauchemie.
Pakiranje/Veličina pakiranja	30 kg pakiranje (komp. A (Masa): 24,6 kg metalni spremnik, komp. B (učvršćivač): 5,4 kg metalna kanta)
Nijanse	Kieselgrau Posebne nijanse na upit Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi. Kod brušenja može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.
Stupanj sjaja	Sjajan
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 ^{0}C.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,40 g/cm^3 ■ Shore tvrdoća (A/D): ca. D 75

Primjena

Uvod	Vidjeti Sistemsku uputu za Disboxid Parkhaus-Systeme OS 10 i OS 11 b.
Omjer miješanja	Komp. A (masa) : komp. B (učvršćivač) = 82 : 18 tež. dijelova

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Njemački certifikat

Aktualne informacije na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.

Komponenta A (Masa):
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Sadrži: Reakcijski produkt - Bisfenol-A-Epiklorhidrinsku smolu prosječne molekulske mase <= 700, Bisfenol-F-Epoksidnu smolu MG < 700, Oxiran, Monoderivate. Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije.

Komponenta B (Učvršćivač):
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati kožu. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Kontaktirati lječnika.
Sadrži: Benzilalkohol, Polioksipropilendiamin, Addukt IXA-P (Epoksi Amin Addukt, Polimer), 3-Aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin.

Odlaganje

Ostaci materijala: Masu sa učvršćivačem pustiti da se stvrdne i zbrinuti kao staru boju. Ne stvrdnute ostatke proizvoda i ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za opasni otpad.

HOS

A(j); 500 g/l; Ovaj proizvod sadrži maks. <150 g/l HOS.

GIS kod

RE1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala vidjeti upute za obradu Disbon materijala

CE označavanje

CE	
Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt **13** DIS-926-012896 EN 13813:2002	
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) EN 13813:SR-E_{fl}-B1,5-AR1-IR4	
Reakcija na požar	E_{fl}
Otpuštanje korozivnih tvari	SR
Otpornost na otiranje	≤AR1
Prionjivost	≥ B1,5
Otpornost na udar	≥ IR4

EN 13813
DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

CE
Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt **13** **1119** DIS-926-012896 EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f i ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b / F a+b

Otpornost na habanje	Gubitak mase
CO_2-propusnost	S_D > 50 m
Paropropusnost	Klasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/m² x $h^{0,5}$
Postojanost na temperaturne promjene	> 1,5 (1,0) N/mm²
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalija	Gubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotina	B 3.2 (-20°C)
Udarna čvrstoća	Klasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm²
Reakcija na požar	Klasa B_{fl-s1}
Prionjivost	Klasa III

EN 1504-2
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina" utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme.

Tehnička podrška

U ovim uputama za obradu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno nas je kontaktirati. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88