

Capadur Parkett- und SiegelLack

Za premazivanje drvenih površina



Opis proizvoda

Primjena	Za transparentno premazivanje drvenih podova i podova od pluta u stambenim prostorima. Prikladno također i za premazivanje lakiranih i lazurnih površina, u unutarnjem prostoru.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ Velika otpornost na habanje ■ Brzo se suši ■ Otpornost na uobičajena kućanska sredstva za čišćenje ■ Razrjeđuje se s vodom ■ Jednokomponentan ■ Dobro zapunjuje ■ Visoke elastičnosti ■ Omogućuje rad bez tragova i na većim površinama ■ Prikladno za dječje igračke prema normi DIN EN 71-3 										
Osnova materijala	Jednokomponentni poliuretan, vodorazrjeđiv										
Pakiranje/Veličina pakiranja	750 ml, 2,5 L, 10 L										
Nijanse	Transparentan										
Stupanj sjaja	Visoki sjaj, svilenkasto mat										
Skladištenje	Na hladnom mjestu, a otvorena pakiranja čuvati čvrsto zatvorenim. 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.										
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustoća: cca. 1,0 g/cm³ ■ Udio čvrste tvari: cca. 30 tež.-% 										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	-	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	-	-	-							



Primjena

Prikladne podloge	Drveni podovi, parket, OSB ploče, stepenice i ostale drvene površine. Podne obloge od pluta, gotovi parketi kao i lakirane i lazurne površine. Podloga mora biti čista, suha i bez tvari koje razdvajaju. Ne primijenjivati na podlogama obrađenim vodotopnim lužilom (bajc). Kod već premazanih površina bezuvjetno nanijeti probni premaz i provjeriti vezivanje za podlogu.							
Priprema podloge	Površine koje se premazuju temeljito obrusiti i očistiti. Stari parketni lak obrusiti bez ostataka. Površine premazane lakom ili lazurinom lagano obrusiti npr. brusnom vunom.							
Način primjene	Capadur Parkett- und SiegelLack prije uporabe promiješati. Temeljni premaz po potrebi razrijediti sa najviše 20 % vode. Capadur Parkett- und SiegelLack ravnomjerno nanjeti kistom, četkom ili valjkom. Na neobrađenim drvenim podlogama ovisno o upojnosti nanijeti 2 – 3 premaza. Na OSB pločama 3 – 4 premaza. Na gotovi parket i lakirane površine nanijeti jedan završni premaz.							
Potrošnja	Cca. 100 – 150 ml/m ² po premazu ovisno o strukturi površine i upojnosti podloge.							
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: min. 12 °C (pogodna temperatura: 15 do 25 °C) ■ Relativna vlažnost zraka: ≤ 70 % 							
Vrijeme sušenja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka</th> <th>Može se brusiti i obrađivati</th> <th>Može se opteretiti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nakon sati</td> <td>12</td> <td>24 – 36</td> </tr> </tbody> </table>		Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	Može se brusiti i obrađivati	Može se opteretiti	nakon sati	12	24 – 36
Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	Može se brusiti i obrađivati	Može se opteretiti						
nakon sati	12	24 – 36						
Napomena	<p>Prvo čišćenje vodom i blagim sredstvom za čišćenje, te stavljanje tepiha nakon 1 tjedna.</p> <p>Čišćenje i njega: Capadur Parkett- und SiegelLack čistiti metlom ili usisavačem prašine. Prljavštinu čistiti vlažnom krpom za čišćenje. U vodu za ispiranje se može dodati neko uobičajeno sredstvo za čišćenje podova od umjetnih materijala. Pritom treba poštivati preporuke proizvođača sredstava za čišćenje.</p> <p>Ne koristiti sredstva za ribanje i otapala. U područjima posebno izloženim prljanju, npr. predvorja i kućne veže, postaviti podmetače, otirače za skidanje prljavštine. Noge namještaja obložiti klizačima od filca i koristiti meke kotačiće na stolicama - idealno bi bilo da se pod uredskim stolicama koriste zaštitni podmetači.</p>							

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prilikom brušenja koristiti masku za lice s P2 filtrom za prašinu. Ne udisati maglicu. Koristiti masku za lice sa kombiniranim filtrom A2/P2.
Odlaganje	Sadrži 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može uzrokovati alergijsku reakciju. Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kućni otpad.
HOS	Ovog proizvoda (Kat. A/i): maks. 140 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l HOS.
GIS kod	W3+
Deklaracija sadržaja	Poliuretanska smola, voda, glikol eter, glikol, aditivi, konzervansi
Tehnička podrška	U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 186 · Stanje: kolovoza 2023

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno. Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.