

Histolith® Sol-Silikat

Vrhunska sol-silikatna boja



Opis proizvoda

Primjena

Histolith® Sol-Silikat je mineralna fasadna boja jedinstvenih svojstava: najnovija kombinacija mineralnih veziva omogućuje univerzalnu primjenu. Dodatak litijevog vodenog stakla sprječava izbijanje soli kalijevog karbonata i omogućuje postizanje posebno sjajnih tonova boje. Histolith® Sol-Silikat sjediniće prednosti pokušanih silikatnih boja i boja na bazi silikonske smole. Izvrsno se ponaša pri obradi. Pogodna je kako za mineralne podloge tako i za premazivanje starih zagasitih disperzivnih boja i starih boja na bazi silikonske smole.

Svojstva materijala

- Velika otpornost na djelovanje atmosferilija i utjecaj svjetla
- Neznatna sklonost prljanju
- Mineralna mat površina
- Nije termoplastična
- Ne stvara film, ima veliku paropropusnost CO₂
- Ne sadrži omešivače
- Nije zapaljiva
- Ispunjava zahtjeve norme VOB DIN 18363 koji se odnose na disperzivne silikatne boje

Osnova materijala

Kombinacija veziva od visokovrijednog alkalnog vodenog stakla i koloidnog silicija te mineralnih pigmenata i punila, udio organske tvari < 5 %.

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Nijanse

Bijela

Na upit se isporučuje tvornički nijansirana u raznim nijansama. Moguće toniranje u vlastitoj izvedbi sa Histolith-Volltonfarben SI.
Može se strojno nijansirati u ColorExpress sustavu sa anorganskim pastama.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:

Klasa: A

Grupa: 1

Mutno mat

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.

Karakteristike prema DIN EN 1062:

- Maksimalna veličina čestica: < 100 µm
- Gustoća: cca. 1,44 g/cm³
- Difuzivno ekvivalentna debљina (sd -vrijednost): < 0,14
zračnog sloja s_dH₂O: (0,01) m Klasa V1 (visoka)
- Stopa propusnosti vode: (w-vrijednost): 0,10 kg/m²
✓h Klasa W3 (niska)



Dopunski proizvod

Pogodno prema
Tehničkoj informaciji br. 606
Definiranje područja primjene

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	+	+	+
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju.
Prdržavati se uputa VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe mortova Plc, PII i PIII:

Pustiti da odstoe 7 dana, pri temperaturi od cca. 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka. Sinterirani sloj se preporuča ukloniti sa Histolith® Fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:

Dobro očistiti površinu. Ukloniti nenosive slojeve. Temeljni premaz sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijedjenim u vodi u omjeru 2 : 1.

Sve nosive, zagasite disperzivne boje i boje na bazi silikonske smole:

Dobro očistite površinu. Ukloniti nenosive slojeve.

Popravljanje žbuke:

Reparturna žbuka mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuci te prije premazivanja mora biti dobro vezana i tvrda. Nanijeti Histolith® Fluat na popravljana mjesta i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:

Površinu dobro očistiti, odstraniti nenosive slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta. Izraditi probno polje i provjeriti kompatibilnost premaza. Zidovi od opeke koji imaju sposobnost upijanja temeljito premazati sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijedjenim u vodi u omjeru 2 : 1. Nisu prikladne glazirane opeke i klinker.

Prirodni kamen:

Površinu dobro očistiti, odstraniti nenosive slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta. Voditi računa o sljedećem: Na prirodnom kamenu koji sadrži sastojke topive u vodi može doći do izboja soli i pojave mrlja. Izraditi probno polje i provjeriti kompatibilnost premaza.

Površine s naslagama gljivica ili algama:

Naslage pljesni odnosno gljivica odstraniti čišćenjem na mokro. Nakon sušenja površine tretirati sa Capatocom i ostaviti da se osuše.

Kod fasadnih površina koje su pod posebnim uvjetima na objektu ili zbog vremenskih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećeni rizik stvaranja algi i gljivica. Stoga preporučamo da se posavjetujete sa našim lokalnim zastupnikom ili s našom tehničkom službom.

Kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Airless uređaj: Kut špricanja: 50°; Veličina mlaznice: 0,023–0,027" Tlok špricanja: 150–180 bara; Prilikom nanošenja špricanjem dobro promiješati i procijediti boju.

Slabo upojne podloge sa ravnomjernom sposobnošću upijanja:

Temeljni premaz, po potrebi razrijeden sa maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Završni premaz, po potrebi razrijeden sa maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Jako upojne, sa neravnomjernom sposobnošću upijanja:

Temeljni premaz sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijeden s vodom u omjeru 2 : 1.

Međupremaz i završni premaz, po potrebi razrijeden sa najviše 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Kako bi se postigao učinak zapunjavanja, može se temeljnom premazu odnosno međupremazu dodati maks. 20 % Histolith Schlämmquarz.

Cca. 250–300 ml/m² na glatkoj površini sa dva nanosa. Na hrapavim površinama potrošnja je odgovarajuće viša. Točnu vrijednost odrediti probnim premazivanjem.

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+8 °C za okolini zrak i podlogu.

Pri 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporan na kišu.

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja prodljuju.

Odmah nakon uporabe vodom.

Način primjene

Sistem nanošenja na površinu

Potrošnja

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Vrijeme sušenja

Čišćenje alata

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda veće površine premazivati "mokro na mokro" u jednom potezu. Ne koristiti na horizontalnim i nagnutim površinama izloženim djelovanju vode.
Ne nanositi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, pri jakom vjetru, magli ili visokoj vlažnosti zraka. Ako je potrebno postavite skelsko platno ili ceradu. Oprez u slučaju da prijeti noćni mraz.
Kod gustih, hladnih podloga ili u slučaju dužeg sušenja zbog vremenskih uvjeta, na površini premaza mogu se zbog utjecaja vlage (kiša, rosa, magla) pojaviti žučkaste ili prozirne, blago sjajne i ljepljive nakupine koje ostavljaju tragove cijedenja. Te pomoćne tvari topive su u vodi i same od sebe se ispiru s dovoljnom količinom vode, npr. nakon ponovljenih obilnih padalina. Ovo ne utječe na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome dođe do izravnog premazivanja, nakupine koje cure prethodno treba navlažiti i nakon kratkog vremena izlaganja potpuno isprati. Na takvu površinu treba nanjeti temeljni premaz CapaGrund Universal. U slučaju nanošenja u povoljnim vremenskim uvjetima takve se naslage ne pojavljuju.
Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Ovo je specifično svojstvo svih mat fasadnih površina.
Isticanje popravljenih mesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbjježno (BFS Uputa br. 25).

Mjere pokrivanja:

Pažljivo prekrijte područje oko površina koje treba premazati, posebno staklo, keramiku, boju, klinker, prirodnji kamen, metal i drvo.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Odlaganje

HOS

Kod proizvoda boja i lakova

Tehnička podrška

Služba za korisnike

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Sadrži 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Materijal premaza je jako alkalan. Kožu i oči zaštiti od prskanja boje.

Tekuće ostatke materijala odložite na sabirno mjesto starih boja i lakova, a osušene ostatke materijala odložite kao građevinski otpad.

Ovog proizvoda (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maks. 20 g/l HOS.

Giscode BSW40

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731

fax: 01/3373-733

mail: info@caparol.hr

Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 1047 · Stanje: studenoga 2023

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88